



Balení

- Kartuše 310 ml

Barva

- Bílá

Technický list TL 06.12 Montážní lepidlo

Výrobek

Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody.

Vlastnosti

- snadné nanášení
- bez rozpouštědel
- Pro interiéry, odolné prachu a vlhku
- Po vytvrzení přetíratelné
- Vysoká přilnavost na různé materiály v kombinaci savý - nesavý

Použití

- Lepení většiny materiálů jako je dřevo, beton, kov, kámen, polystyrén, laminát apod.
- Lepení vnitřních parapetů, izolačních obkladů a lišt
- K lepení i ne příliš rovných povrchů
- Lepení prahů, stropních kazet, podhledů
- K doleповání obkladových prvků

Technické vlastnosti

Základ	-	emulze	
Konzistence	-	Tixotropní pasta	
Podíl sušiny	%	78	
Otevřený čas	min	5 - 10	při 23°C a 55% rel. vlhkosti
Doba úplného vytvrzení	hod.	24 - 72	V závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla
Tepelná odolnost	°C	-15 / +75	
Hustota	g/ m ^l	1,62	
Aplikační teplota	°C	+15 / +40	
Pevnost v tahu	kg/cm ²	20 30 40	Při 23°C/ za 4 hod. Při 23°C/ za 8 hod. Při 23°C/ za 72 hod.
Pevnost ve smyku	kg/cm ²	10	Při 23°C/ za 4 hod.



		20 30	Při 23°C/ za 8 hod. Při 23°C/ za 72 hod.
Skladovatelnost	měsíce	16	V originálním neotevřeném obalu při teplotách+ 5 až + 25 °C
Spotřeba	g/m ²	400 – 1000	V závislosti na savosti podkladu a požadované nosnosti po vytvrzení

Podklad

Lepené plochy musí být čisté, bez prachu, mastnoty a volných částic.

Aplikace

Lepidlo naneste v bodech, pruzích nebo celoplošně na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál přiložte na podklad a posunutím mírně přitlačte na určené místo. Při lepení stropních kazet, naneste lepidlo cca v pěti bodech na zadní plochu kazety..

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon a živичné podklady.

Čištění

Nepoužitý materiál a nástroje jde očistit pomocí čistících ubrousků Den Braven, voda. Vytvrzený materiál lze odstranit mechanicky.
Ruce: Čistící ubrousky Den Braven, pasta na ruce, mýdlo a voda

Bezpečnost

Viz. << Bezpečnostní list 06.12 >>

Aktualizace

Aktualizováno dne 01.07.2020

Vyhotoveno dne 02.01.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.